



MIX PRIMOR CONCENTRADO  
CONTATO SP : 11 99796-3405  
ESCRITORIO SP : 11 2896-9917  
CONTATO EM PE: 081 9 8808-8004  
[www.mixprimor.com.br](http://www.mixprimor.com.br)  
[vendas@mixprimor.com.br](mailto:vendas@mixprimor.com.br)

## BOLETIM TÉCNICO PLASTIFICANTE MIX PRIMOR CONCENTRADO

**MIX PRIMOR CONCENTRADO** é um aditivo de alta qualidade que substitui a Cal e traz para obra mais qualidade, economia, tecnologia, praticidade e produtividade.

Ação Plastificante que proporciona uma maior liga e plasticidade, representando uma melhor aderência e qualidade da argamassa.

Sem alterar o traço, basta apenas adicionar o **MIX PRIMOR CONCENTRADO** no lugar da Cal, líquido, filitos, caulim, etc.

### CARACTERÍSTICAS:

Densidade: 1,1 g/cm<sup>3</sup>

Aparência: Pó levemente branco, não agressivo e não tóxico.

Composição básica: Micros silicatos e aditivo não tóxicos

Validade: indeterminada

Embalagem: Caixas contendo 50 e 100 sacos.

Peso: 5 kg por Caixa com 100 sacos

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

Adicionar o **MIX PRIMOR CONCENTRADO** nos traços produzidos em obras das seguintes argamassas:

Traço de Argamassa de revestimento interno e externo (Reboco)

Traço de Argamassa de Assentamento de Vedação

Traço de Argamassa de assentamento Estrutural

Traço de Argamassa projetada

Traço de Argamassa usinada (estabilizada)

Traço de Argamassa para Contra piso

Traço de Argamassa para Encunhamento.

### CONSUMO:

Aplicação	Cimento	MIX PRIMOR CONCENTRADO	Areia média/fina
Reboco Externo/Fachada	50 kg	1 sc com 50 g	90 a 162 litros
Reboco Interno	50 kg	1 sc com 50 g	90 a 180 litros
Assentamento de vedação	50 kg	1 sc com 50 g	90 a 180 litros
Assentamento estrutural Contra-piso Graute e concreto Encunhamento	Consulte departamento técnico ou tabela de traço orientativa		

### BENEFÍCIOS:

\*Plastificante ecológico, não polui meio ambiente.

\*Não é agressivos as ferragens

\*Não necessita de dosagens e nem medidas

\*Vem na quantidade exata do traço 50 gr equivalem a 20 kg de cal

\*É compatível com todos os impermeabilizantes

\*Indicado para vários tipos de argamassas

\*Tem prazo de indeterminado

\*Comercializado em Caixas com 100 unidades

\*Não ocupa espaço, pode ser armazenado no almoxarifado.

[vendas@mixprimor.com.br](mailto:vendas@mixprimor.com.br)  
[www.mixprimor.com.br](http://www.mixprimor.com.br)

# MIX PRIMOR CONCENTRADO



MIX PRIMOR CONCENTRADO  
 CONTATO SP : 11 99796-3405  
 ESCRITÓRIO SP : 11 2896-9917  
 CONTATO EM PE: 081 9 8808-8004  
[www.mixprimor.com.br](http://www.mixprimor.com.br)  
[vendas@mixprimor.com.br](mailto:vendas@mixprimor.com.br)

## ARMAZENAMENTO

Empilhar: 4 caixas com 50 ou 100 sacos

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

## TRAÇOS ORIENTATIVOS PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO ESTRUTURAL COM MIX PRIMOR CONCENTRADO

\* Devido a diferenças de granulometria e umidade dos materiais (pedrisco e

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO	CIMENTO	MIX PRIMOR CONCENTRADO	AREIA MÉDIA
MPa)	(sc 50kg)	(sc 50g)	18 Lt/(Areia em litros)
4	50 kg	2 sc	15 latas de 18 litros/ 270 litros de areia
5	50 kg	2 sc	14 latas de 18 litros/ 252 litros de areia
6	50 kg	2 sc	12 latas de 18 litros/ 216 litros de areia
8	50 kg	2 sc	11 latas de 18 litros/ 200 litros de areia
10	50 kg	1 sc	10 latas de 18 litros/ 180 litros de areia
12	50 kg	1 sc	9 latas de 18 litros/ 162 Litros de areia
14	50 kg	1 sc	8 latas de 18 litros/ 144 Litros de areia
16	50 kg	1 sc	7 latas de 18 litros/ 126 Litros de areia
18	50 kg	1 sc	6 latas de 18 litros/ 108 Litros de areia
20	50 kg	1 sc	5 latas de 18 litros/ 90 Litros de areia

areia) indicamos que os traços orientativos citados sejam ensaiados em laboratório para serem ajustados

[vendas@mixprimor.com.br](mailto:vendas@mixprimor.com.br)  
[www.mixprimor.com.br](http://www.mixprimor.com.br)