



MIX PRIMOR "VEDA BEM"
CONTATO SP : 11 99796-3405
ESCRITORIO SP : 11 2896-9917
CONTATO EM PE: 081 9 8808-8004
www.mixprimor.com.br
vendas@mixprimor.com.br

DESCRIÇÃO DO MIX PRIMOR VEDA BEM

É um Hidrofugante/ Plastificante com polímeros desenvolvido com alta qualidade, usado como aditivo impermeabilizante para todos os tipos de argamassa a base de cimento e areia. Durante o processo de homogeneização do cimento, O Aditivo torna-se parte integrante do substrato final, resultando em propriedades impermeabilizante e hidrofugante.

MIX PRIMOR VEDA BEM inibe a proliferação de fungos, mofos e bactérias, visto que bloqueia a passagem de água em microfissuras.

ONDE APLICAR: Vigas, baldrames, assentamento de alvenaria, argamassas de revestimentos em pisos, paredes, rebocos, áreas frias, lajes, paredes de encostas, estrutura enterradas, caixas d'águas, reservatórios e piscinas, pode ser utilizado em concretos armados e usinados.

CARACTERÍSTICAS:

- Não tóxico
- Ação Plastificante para assentamento, emboço e reboco
- Hidrofugante com ação interna e externa
- Torna-se parte integrante- dispersão total
- Permite respiração do concreto
- Melhor Custo benefício
- Impermeabilização e hidrofugação permanente.

CONSUMO: Recomenda-se ponto de partida o MIX PRIMOR VEDA BEM em:

- Reboco interno e externo: 1 saco de aditivo / 50 kg de cimento
- Assentamento de blocos estrutural ou vedação: 1 saco de aditivo / 50 kg de cimento
- Contrapiso: 1 saco de aditivo / 50 kg de cimento

Obs.: Se o revestimento ficar exposto embaixo d'água: 2 sacos de aditivo / 50 kg de cimento

MIX PRIMOR VEDA BEM faz argamassa polimérica em obra:

Em 1 saco de 20 kg de argamassa ACII e adicione 1 saco de Aditivo: Misture bem a seco e depois adicione água até ponto de aplicação com trincha ou brocha em áreas frias.

Em caixas d'água, reservatórios etc.: Em 1 saco de 20 kg de Argamassa ACII Adicione 2 sacos de aditivo, misture bem a seco e depois adicione água até o ponto de aplicação conforme argamassa polimérica normal.

PROCEDIMENTO: Com o traço já definido apenas acrescente o MIX PRIMOR VEDA BEM juntamente com o cimento e areia, misture cerca de 3 minutos e em seguida adicione o restante do material e ajuste a água do amassamento ao ponto desejado para aplicação. É muito importante obter uma mistura homogênea com o processo, nunca adicione o MIX PRIMOR VEDA BEM diretamente na água uma vez que isso pode causar grumos e dificultar a dispersão.

VALIDADE: 24 meses a partir da fabricação

COMPOSIÇÃO: Impermeabilizante, plastificante e cargas minerais.